Technisches Datenblatt

WT-5164 - Standard Bodenmarkierungsband mit Schutzlaminat

Zur schnellen und einfachen Verklebung und Bodenmarkierung von Fahrbahnen, Arbeitsbereichen, Sicherheitsbereichen, Abstellflächen, Wänden oder Kanten. Es besitzt die selben Eigenschaften wie das WT-5160, ist jedoch zusätzlich mit Schutzlaminat versehen.

Einsatzmöglichkeiten: Innenbereiche

Technische Daten

Trägermaterial:	PVC
Trägerstärke:	
Gesamtdicke:	0,2 mm
Abdeckmaterial:	
Klebstoff:	Kautschuk, nicht korrosiv
Klebkraft:	1,2 N / cm
Reißkraft:	60 N / cm
Scherkraft:	
Reißdehnung:	130 %
Temperaturbereich:	0 °C bis +80 °C
Verarbeitungs-temperatur:	+5 °C bis +40 °C
Lagerung:	

Anwendungsbereiche

- [x] Betonestrich glatt
- [x] EP-/ Pu / MMA Beschichtungen
- [ ] EP-/ Pu / MMA Beschichtungen antirutsch
- [x] Fliesen
- [ ] Betonpflaster
- [ ] Asphalt

Weitere Informationen

Der Untergrund muss sauber, fettfrei, staubfrei und trocken sein. Die Montage ist denkbar einfach, indem man die Klebstoffabdeckung Stück für Stück entfernt und das Klebeband dabei kräftig auf den Boden presst.

Das Aufbringen wird vereinfacht, wenn man die Verlegelinie mit Kreide kennzeichnet. Das Klebeband kann mit warmen Wasser und Seife gereinigt werden. Es verträgt auch Säuren und Basen. Das Band lässt sich einfach durch kräftiges Abziehen vom Boden, nahezu rückstandsfrei entfernen.

Verfügbare Farben

- [ ] Transparent
- [ ] Gelb
- [ ] Rot
- [ ] Hellblau
- [ ] Blau
- [ ] Hellgrün
- [ ] Grün
- [ ] Lila
- [ ] Orange
- [ ] Braun
- [ ] Pink
- [ ] Weiß
- [ ] Hellgrau
- [ ] Grau
- [ ] Dunkelgrau
- [x] Schwarz
- [ ] Schwarz/Weiß
- [x] Gelb/Schwarz
- [x] Rot/Weiß
- [ ] Blau/Weiß
- [ ] Grün/Weiß
- [ ] Nachleuchtend
- [ ] Nachleuchtend/ Schwarz

Hinweis

Ein Überfahren des Bandes mit Flurfördermitteln ist möglich. Ein Drehen und Wenden auf dem Band mit Flurfördermitteln oder ähnlich schweren Fahrzeugen ist zu vermeiden und kann zur Zerstörung des Bandes führen.

Die oben aufgeführten Produktinformationen sind nach bestem Wissen zusammengestellt und basieren auf aktuellen Daten. Die genannten Eigenschaften sind typisch, stellen aber deshalb keine Spezifikation dar. Der Kunde wird durch die bereitgestellten Informationen nicht von seiner Pflicht zur Prüfung auf Eignung für die vorgesehenen Anwendungen und Verfahren befreit.

Stand:
21.09.2020

Zertifiziert nach
DIN ISO 9001: 2015
Reg.-Nr. 310651 QM15

Tel.: +49 36602 2891-00
Fax: +49 36602 2891-99
eMail: info@1atapes.de

1A Tapes GmbH
Mittelstraße 9
07554 Korbußen